

優れた耐熱性、耐薬品性 それだけではありません



- お客様の様々な用途に合わせて、より最適なフッ素樹脂Fluon®をご用意できます。



耐熱性	Fluon®ETFEは150℃まで、 Fluon®PTFE, PFAは260℃までの耐熱性を有します
耐薬品性	酸、アルカリ、燃料などにも侵されません
耐候性	直射日光、排気ガスなどにも劣化しません
電気特性	優れた絶縁性があり、広い周波数領域で低い誘電率、 誘電正接を示します
難燃性	UL-94 V-0 取得済 延焼しません
耐水性	膨潤しません 加水分解しません
表面特性	低摩擦性、非粘着性、撥水撥油性
加工性	押出・射出の溶融成形、複雑な形状へのライニングが可能です Fluon® LM-ETFE AH Seriesなら他素材との積層成形も可能です