



アフラスの耐プラズマ性

Plasma resistance of AFLAS

アフラスは、**FFKM**を超える、優れた耐プラズマ性をもっています。

AFLAS has excellent plasma resistance, superior to **FFKM**.

暴露前

Before exposure

O₂プラズマ暴露後



After O₂ plasma exposed

CF₄+O₂プラズマ暴露後

After CF₄+O₂ plasma exposed




FFKM白配合

FFKM White



AFLAS白配合

AFLAS White



O₂→0.2/30sccm, CF₄+O₂→CF₄/20sccm+O₂/30sccm
In 30mTorr, RF300W×90min.